

CLIENTE: TFL



Materiale: CAPRE

Articolo: RICONCIA X CAMOSCIO

NOTE: BASSO CONTENUTO BISFENOLI

COLORE:

Spessore: mm

Peso: Kg WET BLUE

LABORATORIO UMIDO TFL SOLOFRA

TEL. 0825/582128/22

Prova n°

Data:

Relatore:

PELLI N.

%	Prodotto	°C	tempo di rotaz	Ph/Bé/ NOTE
100	ACQUA	45		
1,5	BORRON SE			
0,5	ACIDO ACETICO			
1	DERMASCAL F			
1	BORRON Z		120	SCOLARE LAVARE
100	ACQUA	30		
1,5	BORRON NF polv		20	
0,5	CORIPOL SG		30	
0,3	ACIDO FORMICO		20	PH = 3,2
6	TANESCO CPR liq		60	
5	ALLUME DI CROMO		60	
5	X-CROM FD		60	
4	TANESCO FC		120	NOTTE IN BAGNO

	AL MATTINO GIRA 20" POI SCOLARE LAVARE			
150	ACQUA	40		
2	CROMENO BF		30	
0,6	BICARBONATO DI SODIO		30	PH= 5,6
4	RETINGAN R7		50	LAVARE
80	ACQUA	50		
3	SELLASOL HFN-Fgran			
5	RETINGAN R12		60	
4	SELLASOL FSU gran		30	
2,5	CORIPOL DX 1202			
2,5	CORIPOL UFB/W			
2	CORIPOL GF			
1	CORIPOL ICL			
2	BORRON SAF		60	
15	TANIGAN RL-O liq		60	
15	TANIGAN BN-O liq		60	
150	ACQUA	60		
3,5	ACIDO FORMICO		3X5+60	PH =3,8 SCOLARE LAVARE
				CAVALLETTO